

MOÍDO DE TERMOFORMADOS

ALPHASHCL

Moído de PET cristal pós-consumo (PCR) ou pós-industrial, produzido a partir de termoformados e matéria-prima grau alimentar equivalente.

■ O material pode ser lavado a quente conforme a qualidade de entrada.

■ ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

b*	< 2.5	-
Densidade aparente	30 - 35	lbs/ft ³
IV	0.58 - 0.65	dL/g
Metal	< 0	ppm
PVC	< 5	ppm
Flutuantes (inclui rótulo)	< 5	ppm
Cor combinada (não inclui cristal)	< 0	ppm
Vidro/pedra, não fundente	< 0	ppm
Adesivo	< 1	ppm
Materiais de baixa fusão	< 5	ppm
Umidade	< 0.3	%

■ ANÁLISE DE QUALIDADE

Cada embarque é entregue com um certificado de análise do nosso laboratório.

■ EMBALAGEM

- 24-26 supersacos paletizados de 48-60" de altura por embarque
- 1.700 - 2.000 lbs por supersaco
- Paletes fumigados, grau A